KALEI LISCIO 2

MORTIER DE CHAUX FIN, EXEMPT DE CIMENT ET COLORABLE, A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE ET DE CHARGES MINERALES (Rapport KIK D2010.10710)

Application

KALEI LISCIO 2 est un mortier de chaux fin, exempt de ciment et colorable, à base de chaux hydraulique naturelle et de matières de charges minérales. **KALEI LISCIO 2** est utilisé pour donner un caractère authentique et régulateur de l'humidité à des murs intérieurs et/ou extérieurs. **KALEI LISCIO 2** peut être utilisé également comme fine couche de fond.

Description

KALEI LISCIO 2 est un mortier de chaux traditionnel fin, exempt de ciment, composé de chaux hydraulique naturelle mélangée à sec et d'une sélection de matières de charges minérales. Ce mortier de chaux ne génère pas de tensions sur les anciens matériaux de construction et laisse les murs respirer librement. Après addition de la quantité nécessaire d'eau de gâchage propre, on obtient une pâte qui peut être étendue et qui, après séchage, produit une couche de finition authentique aux propriétés typiques d'un matériau à base de chaux. Si on le souhaite, on pourra colorer **KALEI LISCIO 2** dans la masse sur chantier au moyen des KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION. Le résultat final est une finition matte typique, caractérisée par des nuances de couleur propres aux systèmes à la chaux. Si l'on souhaite obtenir une finition à coloration uniforme, on pourra procéder à une finition au moyen de deux couches de TENSIOCOAT TQ de la gamme Rewah Paint. Il s'agit d'une finition matte, perméable à la vapeur et qui respire, présentant un caractère hydrofuge et de répulsion des salissures. En outre, le choix de couleurs en cas de TENSIOCOAT TQ est pratiquement illimité. Ce système complet de **KALEI LISCIO 2** parachevé au moyen de TENSIOCOAT TQ est perméable à la vapeur (voir le rapport complémentaire KIK D2010.10710).

Caractéristiques et propriétés

Couleur	Blanc
Poids spécifique	+/- 1,3
Type de matières premières	chaux hydraulique natureaux et charges minérales
Solvant	eau
Granulométrie	0,01 à 0,63
Temps d'utilisation à 20°C	env. 2 heures
Temps de séchage	Le temps de séchage varie entre 24 et 48 heures, en fonction des conditions climatiques.
Temps de durcissement	Durcissement complet après 2 à 3 mois par carbonatation
Couleurs	Peut être coloré dans la masse au moyen de la gamme de KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION. Une carte de couleurs est disponible.
Nettoyage	Après son utilisation, le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau ou à l'eau savonneuse ou à l'eau ajouté avec du vinaigre.

Mode d'emploi

Préparation

Le subjectile doit être minéral, homogène, présenter la résistance voulue, être sain (non friable par exemple), propre, débarrassé de toute partie non adhérente et désolidarisé du support, être suffisamment poreux et absorber l'eau. Tous les problèmes d'humidité (ascensionnelle ou par infiltration) doivent être réglés préalablement afin d'éviter les dégâts du gel.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Le subjectile ne doit pas contenir de sels. Les subjectiles à caractère hydrofuge ne conviennent pas à un revêtement de mortier de chaux. Les joints non adhérents doivent être éliminés.

Les briques devenues tendres peuvent être durcies préalablement à l'aide de deux traitements au moyen d'ARTISIL SVS 75, un produit de la gamme Rewah. Dans ce cas, attendre 14 jours avant d'entamer l'application du mortier de chaux. Pour le nettoyage du subjectile, nous conseillons d'utiliser REWANET, à laisser agir au moins 24 heures avant de nettoyer à l'eau sous haute pression et au moyen d'une tête rotative. Pour décaper les surfaces peintes, nous conseillons l'utilisation de DECAMUR.

Nous conseillons en toutes circonstances de procéder à une surface d'essai avec **KALEI LISCIO 2** sur les subjectiles préparés. Cette surface d'essai permet d'évaluer l'aspect final et de contrôler l'adhérence. Elle servira également de fil conducteur pour évaluer la consommation totale de produit puisque cette dernière dépend fortement de l'état du subjectile. S'il apparaît lors de l'évaluation de la surface d'essai que l'adhérence est insuffisante en dépit des préparatifs appropriés, nous conseillons d'additionner à l'eau de gâchage de 0,50 l à maximum 1 l de CEMGRIP S par 25 kg de **KALEI LISCIO 2** et d'évaluer à nouveau cet échantillon.

Pré-humidifier toujours suffisamment le subjectile, de préférence le soir avant avec un tuyau d'arrosage jusqu'à ce que le subjectile soit entièrement saturé d'eau. Il convient de bien pré-humidifier les subjectiles fortement poreux. Cependant, les supports moins poreux ne seront guère pré-humidifiés. Dans tous les cas, le subjectile devra être sec au toucher avant de commencer à appliquer le mortier de chaux.

Mise en œuvre
KALEI LISCIO 2 est appliqué sur ce subjectile pré-humidifié. Nous recommandons toujours l'application de deux couches. L'application d'un mortier trop épais peut provoquer l'apparition de petites fissures. Celles-ci pourront cependant être refermées par lissage. Respecter un délai d'attente d'au moins 24 heures entre l'application des deux couches. À cet égard, il est indispensable également de pré-humidifier suffisamment la première couche de mortier de chaux. Pour l'application de **KALEI LISCIO 2,** il est possible d'opter pour l'application manuelle à la brosse à badigeon de chaux en couches de 1 à 2 mm ou d'étendre à la taloche inoxydable en suivant de lisser à la brosse à badigeon de chaux pour l'application mécanique du mortier de chaux. Nous vous aiderons volontiers à choisir une machine appropriée.

Pour la préparation de **KALEI LISCIO 2**, sans pigments de coloration, additionner de 7.5 à 10 litres d'eau (10 litres est la quantité recommandée en cas de projection à la machine) à un sac de 25 kg de poudre et mélanger pendant 4 à 5 minutes au moyen d'un système d'agitation électrique rapidement roulant jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Pour obtenir un effet identique sur toute la surface, nous recommandons d'appliquer la même proportion d'eau et de poudre pour chaque mélange. Veiller toutefois à ajouter un peu plus d'eau à la couche finale qu'à la première couche. En effet, la première couche joue un rôle de remplissage, tandis que la deuxième assure un ensemble uniforme.

Pour la préparation de **KALEI LISCIO 2** avec pigments de coloration, il suffit de mélanger sans grumeaux d'abord la quantité nécessaire de nos pigments de coloration dans l'eau de gâchage avant de l'ajouter à la poudre de **KALEI LISCIO 2** puis pendant 4 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène, onctueuse et sans grumeaux.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

- En cas d'ajouter 1 pot de pigment de coloration, on doit ajouter 7,5 à 10 l (10 litres est la quantité recommandée en cas de projection à la machine) d'eau à un sac de 25 kg poudre

- En cas d'ajouter 2 pots de pigments de coloration, on doit ajouter 0,5 l CEMGRIP S au maximum 7,5 l de l'eau de gâchage.

- En cas d'ajouter 3 pots de pigments de coloration, on doit ajouter 1 l CEMGRIP S à 7 l de l'eau de gâchage. Pour le **KALEI LISCIO 2** coloré, il est également indispensable de toujours conserver la même proportion de mélange poudre/eau/CEMGRIP S pour chaque mélange.

Tant dans le cas de mortier de chaux coloré que non-coloré, il est indispensable de mélanger régulièrement le produit afin d'éviter la ségrégation. En aucun cas, il n'est permis d'ajouter à nouveau de l'eau lorsque le mortier de chaux devient un peu plus sec et plus dur en cours de mise en œuvre! Ceci signifie que le produit commence à durcir et qu'il ne peut plus être mis en œuvre.
Il ne faut en aucun cas dépasser la quantité maximum d'eau de gâchage indiquée, compte tenu des efflorescences blanches que cela peut causer. Si l'on décide de recouvrir le mortier d'une couche de TENSIOCOAT TQ, il convient d'observer un délai de 30 jours et certainement en cas de couleurs foncées.

Précautions

L'avertissement suivant concerne généralement les mortiers à base de chaux, il s'applique donc également à **KALEI LISCIO 2**. N'appliquer **KALEI LISCIO 2** qu'à une température ambiante et du subjectile située entre 5°C et 25°C. Il n'est pas permis de procéder à cette application en plein soleil, par temps de pluie ou de menace de pluie, de gel ou de menace de gel nocturne ou en cas de brouillard. Comme pour tous les enduits, il convient d'éviter une dessiccation trop rapide de la couche de chaux en plein soleil et par grand vent en recouvrant les surfaces traitées d'une bâche pendant au moins 48 heures. Cette mesure est indispensable en cas de couleurs foncées. Afin d'éviter les raccords, on procède par application mouillé dans mouillé. En cas de grandes surfaces, il est recommandé de travailler à plusieurs et de procéder de préférence par bandes horizontales. En cas d'interruption indispensable, s'arrêter dans un joint horizontal ou procéder par formes irrégulières. Le matériel doit être nettoyé à l'eau, à l'eau savonneuse ou à l'eau vinaigrée immédiatement après son utilisation. **KALEI LISCIO 2** tout comme les KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION sont des produits naturels. De légères modifications de couleur peuvent intervenir en fonction de la couche ou du lieu d'exploitation, ce qui est propre à de tels produits. En cas de couleurs foncées, il convient tout particulièrement d'éviter d'humidifier le mortier a posteriori, de le lisser à la brosse humide ou de l'exposer encore d'une manière ou d'une autre à de l'eau (provenant par ex. de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales déconnectés). L'utilisation de couleurs foncées augmente également le risque de voir apparaître des taches blanches dérangeantes provoquées par la migration de chaux qui s'est libérée ou de sels. C'est pourquoi le bâtiment à enduire de mortier doit également faire l'objet d'un parachèvement étanche au vent et comporter tous les matériaux de recouvrement, toiture, évacuations d'eaux pluviales, joints élastiques, joints, profilés de rive de toiture, etc. En général, il vaut mieux ne pas laisser les mortiers de chaux sans protection jusqu'au sol, dans la mesure où cela accélère l'apparition de salissures. Aussi, il est préférable d'utiliser une plinthe en pierre naturelle, en ciment ou de peindre une plinthe au moyen d'une couche de TENSIOCOAT TQ sur le mortier.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
En théorie +/- 2,6 kg/m^2 pour 2 mm par couche.
En pratique, la consommation est liée à l'état du subjectile et peut varier fortement.

Conditionnement
25 kg

Transport et stockage
Stocker le produit et son emballage sec et le protéger contre l'humidité.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

KALEI LISCIO 2

MORTIER DE CHAUX FIN, EXEMPT DE CIMENT ET COLORABLE, A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE ET DE CHARGES MINERALES (Rapport KIK D2010.10710)

Application

KALEI LISCIO 2 est un mortier de chaux fin, exempt de ciment et colorable, à base de chaux hydraulique naturelle et de matières de charges minérales. **KALEI LISCIO 2** est utilisé pour donner un caractère authentique et régulateur de l'humidité à des murs intérieurs et/ou extérieurs. **KALEI LISCIO 2** peut être utilisé également comme fine couche de fond.

Description

KALEI LISCIO 2 est un mortier de chaux traditionnel fin, exempt de ciment, composé de chaux hydraulique naturelle mélangée à sec et d'une sélection de matières de charges minérales. Ce mortier de chaux ne génère pas de tensions sur les anciens matériaux de construction et laisse les murs respirer librement. Après addition de la quantité nécessaire d'eau de gâchage propre, on obtient une pâte qui peut être étendue et qui, après séchage, produit une couche de finition authentique aux propriétés typiques d'un matériau à base de chaux. Si on le souhaite, on pourra colorer **KALEI LISCIO 2** dans la masse sur chantier au moyen des KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION. Le résultat final est une finition matte typique, caractérisée par des nuances de couleur propres aux systèmes à la chaux. Si l'on souhaite obtenir une finition à coloration uniforme, on pourra procéder à une finition au moyen de deux couches de TENSIOCOAT TQ de la gamme Rewah Paint. Il s'agit d'une finition matte, perméable à la vapeur et qui respire, présentant un caractère hydrofuge et de répulsion des salissures. En outre, le choix de couleurs en cas de TENSIOCOAT TQ est pratiquement illimité. Ce système complet de **KALEI LISCIO 2** parachevé au moyen de TENSIOCOAT TQ est perméable à la vapeur (voir le rapport complémentaire KIK D2010.10710).

Caractéristiques et propriétés

Couleur	Blanc
Poids spécifique	+/- 1,3
Type de matières premières	chaux hydraulique natureaux et charges minérales
Solvant	eau
Granulométrie	0,01 à 0,63
Temps d'utilisation à 20°C	env. 2 heures
Temps de séchage	Le temps de séchage varie entre 24 et 48 heures, en fonction des conditions climatiques.
Temps de durcissement	Durcissement complet après 2 à 3 mois par carbonatation
Couleurs	Peut être coloré dans la masse au moyen de la gamme de KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION. Une carte de couleurs est disponible.
Nettoyage	Après son utilisation, le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau ou à l'eau savonneuse ou à l'eau ajouté avec du vinaigre.

Mode d'emploi

Préparation

Le subjectile doit être minéral, homogène, présenter la résistance voulue, être sain (non friable par exemple), propre, débarrassé de toute partie non adhérente et désolidarisé du support, être suffisamment poreux et absorber l'eau. Tous les problèmes d'humidité (ascensionnelle ou par infiltration) doivent être réglés préalablement afin d'éviter les dégâts du gel.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Le subjectile ne doit pas contenir de sels. Les subjectiles à caractère hydrofuge ne conviennent pas à un revêtement de mortier de chaux. Les joints non adhérents doivent être éliminés.

Les briques devenues tendres peuvent être durcies préalablement à l'aide de deux traitements au moyen d'ARTISIL SVS 75, un produit de la gamme Rewah. Dans ce cas, attendre 14 jours avant d'entamer l'application du mortier de chaux. Pour le nettoyage du subjectile, nous conseillons d'utiliser REWANET, à laisser agir au moins 24 heures avant de nettoyer à l'eau sous haute pression et au moyen d'une tête rotative. Pour décaper les surfaces peintes, nous conseillons l'utilisation de DECAMUR.

Nous conseillons en toutes circonstances de procéder à une surface d'essai avec **KALEI LISCIO 2** sur les subjectiles préparés. Cette surface d'essai permet d'évaluer l'aspect final et de contrôler l'adhérence. Elle servira également de fil conducteur pour évaluer la consommation totale de produit puisque cette dernière dépend fortement de l'état du subjectile. S'il apparaît lors de l'évaluation de la surface d'essai que l'adhérence est insuffisante en dépit des préparatifs appropriés, nous conseillons d'additionner à l'eau de gâchage de 0,50 l à maximum 1 l de CEMGRIP S par 25 kg de **KALEI LISCIO 2** et d'évaluer à nouveau cet échantillon.

Pré-humidifier toujours suffisamment le subjectile, de préférence le soir avant avec un tuyau d'arrosage jusqu'à ce que le subjectile soit entièrement saturé d'eau. Il convient de bien pré-humidifier les subjectiles fortement poreux. Cependant, les supports moins poreux ne seront guère pré-humidifiés. Dans tous les cas, le subjectile devra être sec au toucher avant de commencer à appliquer le mortier de chaux.

Mise en œuvre
KALEI LISCIO 2 est appliqué sur ce subjectile pré-humidifié. Nous recommandons toujours l'application de deux couches. L'application d'un mortier trop épais peut provoquer l'apparition de petites fissures. Celles-ci pourront cependant être refermées par lissage. Respecter un délai d'attente d'au moins 24 heures entre l'application des deux couches. À cet égard, il est indispensable également de pré-humidifier suffisamment la première couche de mortier de chaux. Pour l'application de **KALEI LISCIO 2,** il est possible d'opter pour l'application manuelle à la brosse à badigeon de chaux en couches de 1 à 2 mm ou d'étendre à la taloche inoxydable en suivant de lisser à la brosse à badigeon de chaux pour l'application mécanique du mortier de chaux. Nous vous aiderons volontiers à choisir une machine appropriée.

Pour la préparation de **KALEI LISCIO 2**, sans pigments de coloration, additionner de 7.5 à 10 litres d'eau (10 litres est la quantité recommandée en cas de projection à la machine) à un sac de 25 kg de poudre et mélanger pendant 4 à 5 minutes au moyen d'un système d'agitation électrique rapidement roulant jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Pour obtenir un effet identique sur toute la surface, nous recommandons d'appliquer la même proportion d'eau et de poudre pour chaque mélange. Veiller toutefois à ajouter un peu plus d'eau à la couche finale qu'à la première couche. En effet, la première couche joue un rôle de remplissage, tandis que la deuxième assure un ensemble uniforme.

Pour la préparation de **KALEI LISCIO 2** avec pigments de coloration, il suffit de mélanger sans grumeaux d'abord la quantité nécessaire de nos pigments de coloration dans l'eau de gâchage avant de l'ajouter à la poudre de **KALEI LISCIO 2** puis pendant 4 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène, onctueuse et sans grumeaux.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

- En cas d'ajouter 1 pot de pigment de coloration, on doit ajouter 7,5 à 10 l (10 litres est la quantité recommandée en cas de projection à la machine) d'eau à un sac de 25 kg poudre

- En cas d'ajouter 2 pots de pigments de coloration, on doit ajouter 0,5 l CEMGRIP S au maximum 7,5 l de l'eau de gâchage.

- En cas d'ajouter 3 pots de pigments de coloration, on doit ajouter 1 l CEMGRIP S à 7 l de l'eau de gâchage. Pour le **KALEI LISCIO 2** coloré, il est également indispensable de toujours conserver la même proportion de mélange poudre/eau/CEMGRIP S pour chaque mélange.

Tant dans le cas de mortier de chaux coloré que non-coloré, il est indispensable de mélanger régulièrement le produit afin d'éviter la ségrégation. En aucun cas, il n'est permis d'ajouter à nouveau de l'eau lorsque le mortier de chaux devient un peu plus sec et plus dur en cours de mise en œuvre! Ceci signifie que le produit commence à durcir et qu'il ne peut plus être mis en œuvre.
Il ne faut en aucun cas dépasser la quantité maximum d'eau de gâchage indiquée, compte tenu des efflorescences blanches que cela peut causer. Si l'on décide de recouvrir le mortier d'une couche de TENSIOCOAT TQ, il convient d'observer un délai de 30 jours et certainement en cas de couleurs foncées.

Précautions

L'avertissement suivant concerne généralement les mortiers à base de chaux, il s'applique donc également à **KALEI LISCIO 2**. N'appliquer **KALEI LISCIO 2** qu'à une température ambiante et du subjectile située entre 5°C et 25°C. Il n'est pas permis de procéder à cette application en plein soleil, par temps de pluie ou de menace de pluie, de gel ou de menace de gel nocturne ou en cas de brouillard. Comme pour tous les enduits, il convient d'éviter une dessiccation trop rapide de la couche de chaux en plein soleil et par grand vent en recouvrant les surfaces traitées d'une bâche pendant au moins 48 heures. Cette mesure est indispensable en cas de couleurs foncées. Afin d'éviter les raccords, on procède par application mouillé dans mouillé. En cas de grandes surfaces, il est recommandé de travailler à plusieurs et de procéder de préférence par bandes horizontales. En cas d'interruption indispensable, s'arrêter dans un joint horizontal ou procéder par formes irrégulières. Le matériel doit être nettoyé à l'eau, à l'eau savonneuse ou à l'eau vinaigrée immédiatement après son utilisation. **KALEI LISCIO 2** tout comme les KALEI LISCIO PIGMENTS DE COLORATION sont des produits naturels. De légères modifications de couleur peuvent intervenir en fonction de la couche ou du lieu d'exploitation, ce qui est propre à de tels produits. En cas de couleurs foncées, il convient tout particulièrement d'éviter d'humidifier le mortier a posteriori, de le lisser à la brosse humide ou de l'exposer encore d'une manière ou d'une autre à de l'eau (provenant par ex. de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales déconnectés). L'utilisation de couleurs foncées augmente également le risque de voir apparaître des taches blanches dérangeantes provoquées par la migration de chaux qui s'est libérée ou de sels. C'est pourquoi le bâtiment à enduire de mortier doit également faire l'objet d'un parachèvement étanche au vent et comporter tous les matériaux de recouvrement, toiture, évacuations d'eaux pluviales, joints élastiques, joints, profilés de rive de toiture, etc. En général, il vaut mieux ne pas laisser les mortiers de chaux sans protection jusqu'au sol, dans la mesure où cela accélère l'apparition de salissures. Aussi, il est préférable d'utiliser une plinthe en pierre naturelle, en ciment ou de peindre une plinthe au moyen d'une couche de TENSIOCOAT TQ sur le mortier.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
En théorie +/- 2,6 kg/m^2 pour 2 mm par couche.
En pratique, la consommation est liée à l'état du subjectile et peut varier fortement.

Conditionnement
25 kg

Transport et stockage
Stocker le produit et son emballage sec et le protéger contre l'humidité.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24